



QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: info@qmar.com.pl;
www.qmar.com.pl

WERSJA 1

Data aktualizacji: 2013-02-28

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZEWNĘTRZNA IZOLACJA KAUCZUKOWA „BALKON, TARAS”

WŁAŚCIWOŚCI

Najwyższej jakości produkt oparty na wodnej dyspersji polimerów, który po odparowaniu wody tworzy zwartą, elastyczną i nieprzepuszczającą wody powłokę. Łatwy w stosowaniu poprzez nanoszenie technikami malarskimi. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. W skład produktu wchodzi włókna bazaltowe które stanowią zbrojenie wewnętrzne powłoki. Pozwala to uzyskać ciągłą, bezspoinową, wytrzymałą a jednocześnie elastyczną izolację wodoszczelną. Warstwa produktu jest elastyczna także w niskich temperaturach. Dobrze przenosi naprężenia podłoża. Umożliwia krycie drobnych pęknięć i rys.

ZASTOSOWANIE

Preparat służy jako bezspoinowa izolacja przeciwwodna pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Jako taka może być stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa wykonanych ze spadkiem powierzchni balkonów i tarasów a także fundamentów i piwnic. Produkt może być z powodzeniem stosowany na typowe podłoża budowlane takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, jastrychy cementowe. Produkt może być stosowany na podkładach wykonywanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego. Można go używać zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynku. Produktu nie należy stosować na powierzchniach podlegających dużym obciążeniam wodą np. do uszczelniania nieszczelności basenów itp.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłoże pod folię powinno być suche, równe i wolne od zanieczyszczeń.
 2. Należy wyreperować wszelkie pęknięcia i rysy przed nałożeniem preparatu.
 3. Silnie chłonne podłoża zagruntować preparatem Extra Grunt (odczekać 24h do wyschnięcia preparatu).
 4. Folię w Płynie dobrze wymieszać przed użyciem.
 5. Pierwszą warstwę produktu nanosić na suche podłoże pędzlem.
 6. Po utwardzeniu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanieść kolejną za pomocą pędzla, pacy lub wałka malarskiego).
 7. Nanosić kolejne warstwy aż do uzyskania odpowiedniej grubości (zaleca się uzyskanie warstwy od 1 do 3 mm).
 8. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
 9. Powstałą po związaniu powłokę należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub okładziną z płytek ceramicznych. Do prac można przystąpić po całkowitym wyschnięciu powłoki (min. 24h)
 10. Uszczelnione powierzchnie należy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem wody.
- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



QMAR
PROBOSTWO GÓRNE 13
87-732 LUBANIE
TEL/FAX 054 251 33 48
e-mail: info@qmar.com.pl;
www.qmar.com.pl

WERSJA 1

Data aktualizacji: 2013-02-28

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZEWNĘTRZNA IZOLACJA KAUCZUKOWA „BALKON, TARAS”

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	: pasta
Kolor	: niebieskoszary
Zapach	: słaby charakterystyczny
Ciężar właściwy (w 25°C)	: 1,5 g/cm ³
Temperatura stosowania	: od +5°C do +35°C
Czas schnięcia pierwszej warstwy	: 3 godz.
Czas całkowitego utwardzenia powłoki	: 24 godz.
Min. / Max. grubość warstwy	: 1/3 mm
Wydajność (3 warstwy)	: 1,5 kg/m ²
Przyczepność początkowa	: $\geq 0,5$ N/mm ²
Przyczepność po oddziaływaniu wody	: $\geq 0,5$ N/mm ²
Przyczepność po starzeniu termicznym	: $\geq 0,5$ N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	: $\geq 0,5$ N/mm ²
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	: $\geq 0,5$ N/mm ²
Wodoszczelność	: brak przenikania
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znorm.	: $\geq 0,75$ mm
Zdolność do mostkowania pęknięć w b. niskiej temp. (-20 °C)	: $\geq 0,75$ mm

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

OPAKOWANIE

Wiadro PE: 5 kg, 10kg

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny wg obowiązujących przepisów i nie podlega obowiązkowi znakowania i posiadania karty charakterystyki.

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej.
3. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
4. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego

	QMAR PROBOSTWO GÓRNE 13 87-732 LUBANIE TEL/FAX 054 251 33 48 e-mail: info@qmar.com.pl; www.qmar.com.pl	WERSJA 1
		Data aktualizacji: 2013-02-28
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU		
ZEWNĘTRZNA IZOLACJA KAUCZUKOWA „BALKON, TARAS”		

przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.

5. Preparat chronić przed dziećmi.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.