



QMAR  
PROBOSTWO GÓRNE 13  
87-732 LUBANIE  
TEL/FAX 054 251 33 48  
e-mail: info@qmar.com.pl;  
www.qmar.com.pl

WERSJA 1

2013-12-13

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# FARBA INWESTYCYJNA BIAŁA

### WŁAŚCIWOŚCI

Farba inwestycyjna biała jest przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania wielu powierzchni budowlanych. Charakteryzuje się wysokim kryciem, łatwością w stosowaniu oraz dobrą przyczepnością do podłoża. Farba doskonale komponuje się z innymi kolorami i jest przyjazna dla otoczenia i środowiska. Ponadto farba tworzy na malowanej powierzchni jednorodną oddychającą powłokę. Farbę można barwić dostępnymi pastami kolorującymi.

### ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania gładkich ścian, sufitów, wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt wiórowych, płyt kartonowo-gipsowych.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie:

1. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być: suche, czyste, odtłuszczone, odpylone i bez spękań.
2. Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć a podłoże zmyć wodą.
3. Powierzchnie pomalowane farbami dyspersyjnymi odtłuścić, myjąc je wodą z dodatkiem środka myjącego.
4. Świeże, wysuszone i wysezonowane tynki i podłoża silnie chłonejące wodę (gładzie gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe i podłoża po raz pierwszy malowane) zagruntować EXTRA GRUNTEM.
5. Ewentualne nierówności i ubytki podłoża uzupełnić masą szpachlową lub zaprawą tynkarską.

#### Malowanie:

1. Farbę dokładnie wymieszać
2. Zalecana ilość warstw 1-2 w zależności od podłoża. Drugą warstwę nakładać w odstępie ok. 2 godzin od nałożenia pierwszej (po wysuszeniu).
3. Farbę nakładać w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 10°C i nie wyższej niż 30°C.
4. Sprzęt malarski po zakończonych pracach umyć dokładnie wodą.

#### UWAGA:

Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

|                                                                                   |                                                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>QMAR</b><br>PROBOSTWO GÓRNE 13<br>87-732 LUBANIE<br>TEL/FAX 054 251 33 48<br>e-mail: info@qmar.com.pl;<br>www.qmar.com.pl | WERSJA 1   |
|                                                                                   |                                                                                                                              | 2013-12-13 |
| <b>KARTA TECHNICZNA PRODUKTU</b>                                                  |                                                                                                                              |            |
| <b>FARBA INWESTYCYJNA BIAŁA</b>                                                   |                                                                                                                              |            |

#### **DANE TECHNICZNE**

Jednorodna kompozycja zdyspergowanych w wodzie wypełniaczy i pigmentów z udziałem dyspersji wodnej kopolimeru winylowego i środków pomocniczych regulujących właściwości robocze farby.

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zawartość suchej masy</b>                    | : 45±50% wag.                                                |
| <b>Gęstość 20±0,5°C</b>                         | : 1,5±0,10 g/cm <sup>3</sup>                                 |
| <b>Wygląd powłoki</b>                           | : jednorodna, matowa                                         |
| <b>Lepkość wg Forda 10,</b>                     |                                                              |
| <b>Czas wypływu 50cm<sup>3</sup> w 20±0,5°C</b> | : 0,48 ±0,02 g/cm <sup>3</sup>                               |
| <b>Ilość warstw</b>                             | : 1-2                                                        |
| <b>Czas schnięcia powłoki 23±2°C</b>            | : 2 godz.                                                    |
| <b>Nanoszenie drugiej warstwy</b>               | : po 2 godz.                                                 |
| <b>Sposób nanoszenia</b>                        | : pędzel, wałek lub natrysk                                  |
| <b>Przy jednej warstwie</b>                     | : 10-12 m <sup>2</sup> /l w zależności od chłonności podłoża |
| <b>Rozcieńczalnik</b>                           | : woda                                                       |

#### **PRZECHOWYWANIE**

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych nienasłonecznionych miejscach, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +30°C.

#### **OPAKOWANIE**

- Wiaderko tworzywowe 10L

#### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>QMAR</b><br>PROBOSTWO GÓRNE 13<br>87-732 LUBANIE<br>TEL/FAX 054 251 33 48<br>e-mail: <a href="mailto:info@qmar.com.pl">info@qmar.com.pl</a> ;<br><a href="http://www.qmar.com.pl">www.qmar.com.pl</a> | WERSJA 1   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | 2013-12-13 |
| KARTA TECHNICZNA PRODUKTU                                                         |                                                                                                                                                                                                          |            |
| FARBA INWESTYCYJNA BIAŁA                                                          |                                                                                                                                                                                                          |            |

**UWAGA:**

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.